# PANTAFLOOR® C25 N (FM)

Art.-Nr. 0625

**Fließmittel nach EN 934-2 für Industriebodenbetone bei normaler und warmer Witterung**

Auch als Betonverflüssiger PANTAFLOOR® C25 N (BV) geeignet.

## ANWENDUNGSBEREICHE

PANTAFLOOR® C25 N (FM) ist ein innovatives Fließmittel, das die zielsichere Herstellung von Betonen für Industrieböden erleichtert.

Die besondere Polymerstruktur verleiht dem Frischbeton niedrigviskose Eigenschaften, etwa eine sehr gute Verarbeitbarkeit und eine exzellente Mischungsstabilität.

Der Beton ist gut pumpbar, lässt sich leicht verteilen und gut glätten. Die Konsistenzeinstellung kann in der Regel ab Werk erfolgen, so dass der Beton an der Baustelle nicht verändert werden muss und direkt eingebaut werden kann.

PANTAFLOOR® C25 N (FM) hat eine stark verflüssigende Wirkung, welche die Konsistenz um einige Konsistenzklassen steigern kann, etwa von F1 bis F6. Das Produkt ist auch für die Herstellung von selbstverdichtendem Beton (SVB) geeignet.

Mit PANTAFLOOR® C25 N (FM) hergestellter Beton lässt sich leicht verdichten. Für Betonhersteller, Unternehmer und Anwender kann dadurch ein wirtschaftlicher und technischer Vorteil entstehen.

## DOSIERUNG

Empfohlener Dosierbereich 0,2 – 3,0 M.-% vom Zementgehalt; entspricht 2 -28 ml je kg Zement.

Die erforderliche Dosierhöhe richtet sich nach den gewünschten Betoneigenschaften, den verwendeten Ausgangsstoffen sowie der Umgebungs- und Betontemperatur und ist im Rahmen einer Eignungsprüfung zu ermitteln.

## WIRKUNGSWEISE

PANTAFLOOR® C25 N (FM) bewirkt eine hervorragende Dispergierung des Zementes im Beton. Dadurch entsteht ein homogener und niedrigviskoser Zementleim, der eine erhebliche Verbesserung der Verarbeitung und der Verdichtungswilligkeit des Betons ermöglicht.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Gleichmäßigkeit | homogen |
| Farbe | bernstein |
| Form | flüssig |
| Dichte | 1,06 ± 0,02 g/cm³ |
| pH-Wert | 5,0 ± 1 |
| Chloridgehalt | < 0,10 M.- % |
| Alkaligehalt (Na2O Äquivalent) | < 8,5 M.-% |
| Verarbeitbarkeit | ab +1 °C |
| Haltbarkeit | ca. 1 Jahr |
| Lagerung | In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen. |

**Ha-Be Betonchemie GmbH** | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com

## VERARBEITUNGSHINWEISE

PANTAFLOOR® C25 N (FM) sollte auf die fertige Mischung gegeben werden.

Die Mischzeit muss den Anforderungen an das Mischen des Betons, welche in der DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 festgelegt sind, entsprechen.

Bei der Zugabe auf der Baustelle sollte die Mischzeit in Betonmischfahrzeugen demzufolge eine Minute je m³ Beton, jedoch nicht weniger als fünf Minuten betragen.

Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

## GEBINDEGRÖßE

- 30 l Kanne
- 200 l Fass
- 1000 l Container
- lose im Tank

## BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen. Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben. Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 24. März 2021

**VOR ANWENDUNG DES ZUSATZMITTELS SIND EIGNUNGSTESTS BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.**

**Ha-Be Betonchemie GmbH** | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com