CURING

Art.-Nr. 1000

Nachbehandlungsmittel Typ VM & BM nach TL-NBM für mattfeuchte Betonflächen

Entspricht den „Technischen Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbehandlungsmittel TL NBM-StB 09

ANWENDUNGSBEREICHE

CURING ist ein flüssiges Nachbehandlungsmittel, das den jungen und grünen Beton vor dem Austrocknen schützt.

CURING ist sowohl für Betonflächen im Verkehrswegebau wie Straßen und Flugplätze als auch für frisch entschalte Betonelemente und Estrich geeignet.

CURING entspricht den „Technischen Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbehandlungsmittel TL NBM-StB 09“.

VERBRAUCH

Nach TL NBM- StB 09 liegt die empfohlene Auftragsmenge bei 175 g/m².

Der übliche Verbrauch kann zwischen 150 g/m² und 300 g/m² variieren und ist im Einzelfall festzulegen.

WIRKUNGSWEISE

CURING bildet einen wachsbasierten Schutzfilm auf der Betonoberfläche aus. Dieser minimiert die sonnen- und windbedingte Verdunstung des Wassers in der Erhärtungsphase des Betons. Dadurch wird die Druck- und Abriebsfestigkeit des Betons deutlich erhöht, die Bildung von Schwindrissen minimiert und ein Absanden der Betonoberflächen vermieden.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	weiß
Form	flüssig
Dichte	0,99 ± 0,03 g/cm³
Chloridgehalt	< 0,20 M.-%
Verarbeitbarkeit	ab +5 °C
Haltbarkeit	Ungeöffnet ca. 1 Jahr ab Herstelldatum bei sachgerechter Lagerung. Anbruchgebinde sind zügig zu verarbeiten.
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com

VERARBEITUNGSHINWEISE

CURING sollte mit einem geeigneten Sprühgerät gleichmäßig auf den mattfeuchten Beton aufgetragen werden. Die volle Wirkungskraft ist nur gegeben, wenn die applizierte Schutzschicht gleichmäßig und vollständig geschlossen ist. Bevor CURING aufgetragen wird, sollten mögliche Wasserlachen und Pfützen von der Betonoberfläche entfernt werden.

Zum nachträglichen Aufbringen von Beton, Estrich, Anstrichen usw. ist der Schutzfilm restlos zu entfernen.

Gegebenenfalls ist CURING am Verwendungsort durch geeignete Maßnahmen zu homogenisieren.

Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

GEBINDEGRÖßE

- 30 l Kanne
- 200 l Fass
- 1000 l Container

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen. Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben. Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 11. Mai 2026

VOR ANWENDUNG DES NACHBEHANDLUNGSMITTELS SIND EIGNUNGS- BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com