PROTECT N6200

Art.-Nr. 2985

Filmbildende Imprägnierung für die Nass- und Trockenseite der Produktion

EIGENSCHAFTEN

PROTECT N6200 ist eine wasserbasierte, mehrphasige, selbstvernetzende Dispersion zur Herstellung von hochqualitativen Betonoberflächen für die werkseitige Applikation auf der Nass- und Trockenseite.

Die Imprägnierung ist ein schnelltrocknendes Produkt, das sich ideal für die Betonwarenindustrie eignet und eine zügige Verpackung der Betonprodukte nach der Anwendung ermöglicht.

PROTECT N6200 ist für alle mechanisch bearbeiteten oder werksteinmäßig behandelten Betonoberflächen geeignet.

PROTECT N6200 zeichnet sich durch hohe Wasserbeständigkeit aus und ist als Wasserdampfsperre einsetzbar. Das Produkt ist klebefrei, sehr blockfest und elastisch.

Die Imprägnierung vergilbt nicht, ist witterungsbeständig (UV-stabil), wasserdampfdurchlässig und widerstandsfähig gegenüber chemischen Belastungen.

WIRKUNGSWEISE

PROTECT N6200 dringt in die Betonstruktur ein, um ein hochwirksames Schutzsystem zu erzeugen.

VERBRAUCH

Je nach Oberflächenstruktur und Absorptionsvermögen kann die erforderliche Menge zwischen 80 – 200 g/m² variieren und muss für jede einzelne Anwendung bestimmt werden.

Vorversuche sind erforderlich.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	weiß
Form	flüssig
Dichte	1,01 ± 0,02 g/cm³
pH-Wert	8,0 ± 1,0
Verarbeitbarkeit	von +5 °C bis +25 °C
Haltbarkeit	Ungeöffnet ca. 1 Jahr ab Herstelldatum bei sachgerechter Lagerung. Anbruchgebinde sind zügig zu verarbeiten.
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die zu behandelnde Oberfläche muss fest, sauber, absorbierend und frei von losen Partikeln sein.

PROTECT N6200 wird gleichmäßig mit einem geeigneten Sprühgerät auf die Oberfläche aufgetragen oder gleichmäßig mit einer Rolle verteilt.

Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

GEBINDEGRÖßE

- 20 l Kanne
- 200 l Fass
- 1000 l Container

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen. Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben. Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 22. Juni 2026

VOR ANWENDUNG DES ZUSATZMITTELS SIND EIGNUNGTESTS BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com