

VORMIOL Release

Trennmittel für Betonfertigteile und -waren

Art.-Nr. 1354

ANWENDUNGSBEREICHE

VORMIOL Release ist ein Trennmittel zur Vereinfachten Ausschalung von Betonrohren, Spannbetonschwellen, Bord- und Randsteinen sowie Schachtringen.

Die entstehenden Betonoberflächen sind von einwandfreier Qualität, poren- und fleckenfrei.

VORMIOL Release ist für den Einsatz auf Holz-, Metall- und Kunststoff-Schalungen geeignet.

VERBRAUCH

Je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes beträgt die empfohlene Auftragsmenge ca. 10 - 40 g/m².

Die erforderliche Auftragsmenge ist im Einzelfall festzulegen.

WIRKUNGSWEISE

VORMIOL Release wirkt chemisch-physikalisch und bildet einen gut haftenden Trennfilm auf Schalungen und Formen aus. Die vereinfachte Trennung von Beton und Schalung minimiert sowohl Beschädigungen an den hergestellten Betonelementen als auch an den Schalungen.

VORMIOL Release ist nicht aufbauend und schützt Stahlschalungen durch seine enthaltende Korrosionsschutz-Additive vor Rostbildung.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	gelblich
Form	flüssig
Dichte	0,86 ± 0,02 g/cm ³
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

VORMIOL Release wird gebrauchsfertig angeliefert.

Das Trennmittel sollte mit einem geeigneten Sprühgerät gleichmäßig dünn, aber deckend auf die saubere, trockene Schalung aufgetragen werden.

Das Produkt ist ein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

GEBINDEGRÖßE

- 30 l Kanne
- 200 l Fass
- 1000 l Container

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen. Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben. Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 22. Februar 2021

VOR ANWENDUNG DES TRENNMITTELS SIND EIGNUNGSTESTS BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.