MISCHER-SCHUTZ

Schutz- und Pflegemittel gegen Beton- und Mörtelanhaftungen

Art.-Nr. 1205

ANWENDUNGSBEREICHE

MISCHER-SCHUTZ wird zur Pflege und zum Schutz der Metallflächen, insbesondere von stationären und mobilen Mischern, gegen Anhaften von Mörtel und Beton verwendet.

VERBRAUCH

Je nach Verschmutzungsgrad und Oberflächenstruktur ca. 30 g/m².

VERARBEITUNGSHINWEISE

Nach Beendigung der Arbeiten werden Maschinen und Geräte mit Wasser abgespritzt und gesäubert. Unmittelbar danach kann auf die nassen Flächen mit einem geeigneten Spritzgerät MISCHER-SCHUTZ aufgetragen werden.

Metallteile, die bereits mit älterem, erhärtetem Zementleim oder Betonmörtel behaftet sind, sollen mit BETONLÖSER gereinigt werden. Danach ist mit Wasser gründlich nachzuwaschen.

Das Produkt ist ein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

GEBINDEGRÖßE

- 30 l Kanne
- 200 l Fass
- 1000 l Container

WIRKUNGSWEISE

MISCHER-SCHUTZ verhindert durch sein hohes Druckaufnahmevermögen Zementleimverkrustungen auf der Metalloberfläche, auch bei hohen Scherkräften.

MISCHER-SCHUTZ besitzt eine gute Kriechfähigkeit und verdrängt dadurch das Wasser aus den Rissen der Oberfläche. Durch die im MISCHER-SCHUTZ enthaltenen Additive werden die Metalloberflächen vor Korrosion geschützt.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	gelblich
Form	flüssig
Dichte	0,88 ± 0,02 g/cm³
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonnenbestrahlung schützen.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen.

Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben.

Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 01. August 2019

VOR ANWENDUNG DES MITTELS SIND EIGNUNGSTESTS BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com