

ANTIPOR® 75

Art.-Nr. 2275

Ausblühverminderer mit farbtönintensivierender Wirkung für die Betonwarenproduktion

ANWENDUNGSBEREICHE

ANTIPOR® 75 ist ein hochwirksames, hydrophobierendes Zusatzmittel für erdfeuchte Betonwaren, wie etwa Pflastersteine, Platten, Palisaden und Bordsteine.

ANTIPOR® 75 reduziert die Ausblühungen signifikant und intensiviert die Farbe des Betons.

Mit ANTIPOR® 75 können die folgenden Vorteile erzielt werden:

- Deutlich reduzierte kapillare Absorption
- Verhinderung des Eindringens von Wasser in den ausgehärteten Beton
- Erhebliche Reduzierung von Ausblühungen
- Gleichmäßige und geschlossene Oberflächen-textur des Betons
- Farbtönintensivierende Wirkung
- Erhöhte Frost- und Frost-Tausalz-Beständigkeit
- Verbesserte Dauerhaftigkeit des Betons

DOSIERUNG

Empfohlener Dosierbereich 0,5 – 2,0 M.-% vom Zementgehalt; entspricht 5 – 19 ml je kg Zement.

WIRKUNGSWEISE

ANTIPOR® 75 verbessert die Zementdispersion im Beton, was zu einer besseren Verarbeitbarkeit und Verdichtungswilligkeit des Betons führt.

Im festen Beton werden die Kapillarwände hydrophobiert, der Transport von gelöstem Calciumhydroxid an die Oberfläche wird dadurch verringert.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	gelb
Form	flüssig
Dichte	1,06 ± 0,02 g/cm ³
pH-Wert	11,5 ± 1,0
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vor Gebrauch und nach längeren Standzeiten ist das Produkt zu homogenisieren.

ANTIPOR® 75 wird der nassen Mischung zugegeben.

Die Mischzeit muss den Anforderungen an das Mischen des Betons, welche in der DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 festgelegt sind, entsprechen.

Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

GEBINDEGRÖßE

- 30 l Kanne
- 200 l Fass
- 1000 l Container

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen. Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben. Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 20. Februar 2023

VOR ANWENDUNG DES ZUSATZMITTELS SIND EIGNUNGS- BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.